



DIN 8513: L-Ag2P, EN ISO 17672: CuP 279

ALLMÄN BESKRIVNING

Silverfosforkopparlod med 2% Silver som används främst för koppar-rördetaljer och kopparplåt. Silverfosforkopparlod Meltolit 2P är för hårdlödning i koppar, mässing och i viss mån stål. Produkten innehåller fosfor vilket bryter "oxiden" på grundmaterialet vid sammanfogning av kopparrör, kopparanslutningar och VVS/Kyl – detaljer! Vid lödning av mässingsdetaljer behövs separat flussmedel typ Meltolit 770. (VVS Godkänt)

ARBETSTEMPERATUR

740°C

GAS

Ac/Ox-Propan

HÖLJE

Fosforlegerat

MATERIAL

Koppar, legerad koppar, mässing och i viss mån stål.

SVETSGODSETS EGENSKAPER

<i>R_m</i> (Mpa)	<i>R_p 0,2</i> (Mpa)	<i>A</i> (%)	<i>Densitet</i> (g/cm ³)
550		6	8,1

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Cu	Zn	Ag	P	Sn	Si
Rest		2,0	6,7		

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	∅ 1,5x500	∅ 2,0x500	∅ 2,5x500	∅ 3,0x500
	1,5x1,5x500	2,0x2,0x500	2,5x2,5x500	3,0x3,0x500
Kg/förp.	1	1	1	1
Artikel nummer	9M0215R501	9M0220R501	9M0225R501	9M0230R501
	9M0215S501	9M0220S501	9M0225S501	9M0230S501
SB-Pack				